

**Технические условия № БР-С  
на изготовление и сортировку изделия Брусok Строительный**

- I. Сорт «Экстра» - изделия без сучков и ниже перечисленных дефектов  
 II. Сорт «ВС» - сорт изделия, получающийся при сортировке по требованиям к сорту «С» без сортировки изделий, соответствующих требованиям сорта «В». Сорт «ВС» включает не оговоренное соотношение сортов В и С как выйдет при сортировке.  
 III. В партии высокого сорта допускается 5% более низкого сорта. .

Влажность готового изделия  $12 \pm 2\%$

1. Допуск по толщине: +/- 0.5мм
2. Допуск по ширине: +/- 1мм
3. Допуск по длине: +50/-0,5мм

№	ПОРОКИ	Сорт А	Сорт В	Сорт С	Сорт D
<b>1. Сучки</b>					
1.1	<b>Здоровые сросшиеся</b>	Допускаются здоровые прочно сросшиеся сучки любой формы и размеров	Допускаются здоровые прочно сросшиеся сучки любой формы и размеров	Допускаются здоровые прочно сросшиеся сучки любой формы и размеров	Допускаются
1.2	Сучки здоровые частично сросшиеся (не выпадающие)	Допускаются,	Допускаются	Допускаются	Допускаются
1.3	<b>Черные (не живые)</b>	Допускаются плотносидящие, не более 1см и не более 1-го на изделие	Допускаются	Допускаются	Допускаются
1.4	Выпавшие ребровые, Глазки (черные сучки), Выпадающие, Отверстия от сучков	Не допускаются	Допускаются кроме отверстий в изделиях и выпавших	Допускаются кроме отверстий в изделиях допускаются выпавшие по ребру изделия до 1 см	Допускаются
1.5	Табачные	Не допускаются	Не допускаются	Допускаются	Допускаются
<b>2. Трещины</b>					
2.1	Проходящие по всей длине доски сквозные (100%)	Не допускаются	Не допускаются	Не допускаются	Допускаются

№	ПОРОКИ	Сорт А	Сорт В	Сорт С	Сорт D
2.2	Торцовые сквозные	Допускаются на обоих торцах длиной до 20 мм	Допускаются на обоих торцах длиной до 20 мм	Допускаются длиной до 100 мм	Допускаются
2.3	Торцовые несквозные	Допускаются на обоих торцах длиной до 40 мм	Допускаются на обоих торцах длиной до 40 мм	Допускаются	Допускаются
2.4	Пластовые несквозные	Не допускаются	Допускаются	Допускаются	Допускаются
2.5	Пластовые сквозные	Не допускаются	Не допускаются	Допускаются	Допускаются
3.	Смоляные кармашки	Допускаются смоляные кармашки площадью не более 2,5см <sup>2</sup> максимум 2шт. на 3м длины	Допускаются	Допускаются	Допускаются
4.	Гниль твердая	Не допускается	Допускается	Допускается	Допускаются
5.	Изменчивость цвета, разнооттеночность	Допускается	Допускается	Допускается	Допускаются
6.	Синева (на лицевой поверхности изделия)	Не допускается	Допускается на не лицевой стороне	Допускается	Допускаются
7.	Червоточина (поражение насекомыми)	Не допускается на	Не допускается	Не допускается	Допускаются
8.	Дефекты механической обработки	Допускаются незначительные дефекты строжки (шероховатости и мелкий вырыв, задир на пласти в зоне сучков)	Допускаются непрострог до 50 мм на изделие	Допускаются непрострог до 50 мм на изделие	Допускаются
9.	Обзол, сколы от механической обработки	Не допускается	Допускается до 50 мм на изделие	Допускается до 50 мм на изделие	Допускаются
10	Засмоленность	Допускается засмол max-20% от площади изделия	Допускаются	Допускаются	Допускаются
11.	Кривизна	Допускается незначительная		Допускаются	Допускаются